



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1417

# 检验报告

报告编号: 2023BL06099

样品名称: 建筑(安全)中空玻璃

生产企业: 南通群辉门窗有限公司

委托单位: 中国国检测试控股集团股份有限公司

检验类别: CCC认证检验

认证性质: 监督

中国建材检验认证集团苏州有限公司

二〇二三年七月十一日

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2023BL06099

共4页第1页

生产企业	南通群辉门窗有限公司				
生产地址	江苏南通市如皋市搬经镇加马社区27组18号				
样品名称	建筑(安全)中空玻璃				
样品描述	硅酮胶密封槽铝式双道密封 510mm×360mm×(6mm Low-E+12A+6mm): 20块				
检验类别	CCC认证检验	到样日期	2023-06-26	样品状态	完好
检测依据	各检验项目检测依据详见数据页。				
判定依据	GB/T 11944-2012《中空玻璃》; CNCA-C13-01:2014《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》				
检验项目	露点、耐紫外线辐照性能				
检验结论	经检验, 所检项目均符合GB/T 11944-2012标准要求, 检验结果见第2-3页。以下空白				
备注	(此处空白)				

批准:

朱廷

审核:

高敏杰

编报:

刘凤琴



## 检 验 报 告

报告编号:2023BL06099

共4页第2页

样品规格:	510mm×360mm× (6mm Low-E+12A+6mm)	仪器设备:	HW-LDY-D中空玻璃露点仪
检验项目	露点		
检测依据	GB/T 11944-2012《中空玻璃》第7.3条		
标准要求	中空玻璃的露点应<-40℃		
检 验 结 果			
样品编号	露点试验温度, ℃	接触时间, min	试验后样品状态
1	-60	5	无结霜、无结露
2	-60	5	无结霜、无结露
3	-60	5	无结霜、无结露
4	-60	5	无结霜、无结露
5	-60	5	无结霜、无结露
6	-60	5	无结霜、无结露
7	-60	5	无结霜、无结露
8	-60	5	无结霜、无结露
9	-60	5	无结霜、无结露
10	-60	5	无结霜、无结露
11	-60	5	无结霜、无结露
12	-60	5	无结霜、无结露
13	-60	5	无结霜、无结露
14	-60	5	无结霜、无结露
15	-60	5	无结霜、无结露
单项结论	符 合		
备注	—		

审核: 高敏杰

## 检 验 报 告

报告编号:2023BL06099

共4页第3页

样品规格:	510mm×360mm× (6mm Low-E+12A+6mm)	仪器设备:	ZE-2耐紫外线辐照试验箱
检验项目	耐紫外线辐照性能		
检测依据	GB/T 11944-2012《中空玻璃》第7.4条		
标准要求	试验后,样品内表面应无结雾、水气凝结或污染的痕迹且密封胶无明显变形。		
检 验 结 果			
样品编号	试验后的样品状态		
16	试验后,样品内表面无结雾、水气凝结和污染的痕迹且密封胶无明显变形。		
17	试验后,样品内表面无结雾、水气凝结和污染的痕迹且密封胶无明显变形。		
单项结论	符 合		
备注	—		

审核:

高敏杰

## 检验报告附件

报告编号:2023BL06099

共4页第4页

### 仪器设备清单

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	中空玻璃露点仪	HW-LDY-D	533	2024-03-05
2	耐紫外线辐照试验箱	ZE-2	439	2024-07-02

### 样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料制造商
1	硅酮胶	江苏润泰胶业有限公司
2	丁基胶	上海博凯中空玻璃材料有限公司
3	干燥剂	山东能特异能源科技有限公司
4	安全玻璃	南通群辉门窗有限公司

注：关键原材料信息由生产企业提供

耐紫外线辐照性能检测实验基地：苏州工业园区娄葑和顺路1号。

审核：

高敏杰

本报告结束